

ACCIAIO

CLASSIFICAZIONE DEI VALORI DELLA SCHERMATURA SOLARE IN ACCORDO ALLA UNI EN 14501

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale	
		g_{tot}	
		valore	classe
esterno alla vetrata	A	0,20	2
	B	0,14	3
	C	0,082	4
	D	0,077	4

LEGENDA:

A: VETRO SINGOLO DA 4 mm float

B: VETROCAMERA 4/12/4

C: vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno

D: = vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

N.B. I SUDETTI VALORI SONO VALIDI PER TUTTI I COLORI IN ACCIAIO.

DATA: 17/06/2015